

## D 1: Art und Umfang der Prüfungen von RC-Baustoffen

Prüfungen	Erstprüfung	Überwachung	
		Eigenüberwachung	Fremdüberwachung / jährlich
Gewinnung Aufbereitung Lagerung Probenahme	x	t	3
Korngrößenverteilung	x	w / t <sup>1)</sup>	3
Bestimmung der stofflichen Zusammensetzung	x	t <sup>1)</sup>	3
Widerstand gegen Schlag Geltungsbereich: Splitt und Schotter	x		3
CBR für Schottertrag- u. Frostschutzschichten	x		3
Widerstand von groben Gesteinskörnungen gegen Frost-Tau-Wechsel	x		3
Wasserdurchlässigkeit für Frostschutzschichten	x		3
Raumbeständigkeit (Kochversuch)	x		3
Reinheit und schädliche Bestandteile (bei Verwendung in HGT und Verfestigung nach ZTV Beton-StB)	x	t	3
Bestimmung säurelöslicher Sulfatgehalt	x		3
Prüfung umweltrelevanter Parameter	x		3
Kontrolle der Eigenüberwachung	x		3

w = Prüfung mindestens einmal wöchentlich

t = Prüfung täglich, <sup>1)</sup> je 1000 t, höchstens einmal pro Tag